

0,20 ÷ 0,80	Stosować do lekkich konstrukcji stalowych, aluminium, stali kwasoodporne.
0,40 ÷ 1,40	Stosować do stalowych i metalowych konstrukcji o niskim stopniu skorodowania - umożliwia uzyskanie wysokiej chropowatości.
0,40 ÷ 3,20	Ogólne zastosowanie w czyszczeniu powierzchni stalowych i metalowych, rurociągów, kadłubów i innych elementów statków, usuwanie starych powłok malarskich.
1,40 ÷ 3,20	Stosować do mocno skorodowanej stali, konkretnych powierzchni, kontenerów, rurociągów, kadłubów i innych elementów statków, usuwanie starych i grubych powłok malarskich, usuwanie tzw zendry.
3,20 ÷ 5,00	Stosować do usuwania starych i grubych powłok malarskich, grubej warstwy zanieczyszczeń na powierzchni, do betonu.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE ŚCIERNIWA „KOMANT”

Więcej informacji: 076 835 44 00 (od 7:00 do 15:00)